


Technische gegevens en testresultaten

Gauge



Fabricage methode	ISO 2424:	Getuft, 1/12" lussenpool
Draagdoek	ISO 2424:	PA/PES nonwoven; colback
Rugafwerking	ISO 2424:	Bitumen met glasvezel
Poolmateriaal	ISO 2076:	100% solution dyed polyamide 6,6
Garen merk		Antron Lumina™
Aantal noppen	ISO 1763:	± 227,000
Poolhoogte	ISO 1766:	± 1,9 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 5,8 mm.
Gareinzetgewicht	ISO 2424:	± 730 gr./m ²
Totaal gewicht	ISO 8543	± 4255 gr./m ²
Pooldichtheid	ISO 8543:	± 0,186 gr./cm ³
Afmeting van de tegels	ISO 3018:	50X50 cm.
Aantal tegels/doos		20 (5 m ²)
Aantal kleuren		12
<hr/>		
Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 33
Comfortwaarde	EN 1307:	LC2
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Ja
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Ja
Permanent antistatisch		Ja
Persoonsoplading	ISO 6356:	< 2 kV
Horizontale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 ⁹ Ω
Verticale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 ⁹ Ω
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	23 dB
Geluidsisolatie	ISO 354:	α_w 0,2
Dimensiestabiliteit	ISO 2551:	< 0,2%
Brandgedrag	ISO13501-01:	Bfl-S1
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,09 m ² .K/W
Vuilwerend finish		I-protect
Lichtechtheid	ISO 105 B02:	≥ 6
Waterechtheid	ISO 105 E01:	5
Wrijftechtheid	ISO 105 X12:	5
Fabrieksgarantie		10 Jaar



Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.