

# GHOST




## CONSTRUCTIEGEGEVENS EN TESTRESULTATEN:

Fabricage methode	ISO 2424:	Getuft, 1/12" lussenpool
Draagdoek	ISO 2424:	PA/PES nonwoven; colback
Rugafwerking	ISO 2424:	Bitumen met glasvezel
Poolmateriaal	ISO 2076:	100% solution dyed polyamide 6,6
Garen merk		Antron Lumina™
Aantal noppen	ISO 1763:	± 227,000
Poolhoogte	ISO 1766:	± 1,9 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 5,8 mm.
Gareninzetgewicht	ISO 2424:	± 730 gr./m <sup>2</sup>
Totaal gewicht	ISO 8543	± 4255 gr./m <sup>2</sup>
Pooldichtheid	ISO 8543:	± 0,186 gr./cm <sup>3</sup>
Afmeting van de tegels	ISO 3018:	50X50 cm.
Aantal tegels/doos		20 (5 m <sup>2</sup> )
Aantal kleuren		16



Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 33
Comfortwaarde	EN 1307:	LC1
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Ja
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Ja
Permanent antistatisch		Ja
Persoonsoplading	ISO 6356:	< 2 kV
Horizontale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 <sup>9</sup> Ω
Verticale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 <sup>9</sup> Ω
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	25 dB
Geluidsisolatie	ISO 354:	Hz 500    1000    2000    4000
	α <sub>s</sub>	0,09    0,39    0,51    0,54

Dimensiestabiliteit	ISO 2551:	< 0,2%
Brandgedrag	ISO13501-01:	Bfl-S1
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,09 m <sup>2</sup> .K/W
Vuilwerend finish		Teflon®
Lichtechtheid	ISO 105 B02:	≥ 6
Waterechtheid	ISO 105 E01:	5
Wrijfechtheid	ISO 105 X12:	5
Fabrieksgarantie		10 Jaar



Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.

|