

marlith® bio p
concrete look



materiaal	biopolymeer gebonden cement
materiaal inzet	± 4-5 kg./m ²
omschrijving	naadloze vloer , flexibel en slijtvast met hoge mechanische sterkte.

Test	Testnorm	Verloop van tijd	Resultaat
Laagdikte			2-3 mm
Beloopbaarheid (+20°C)			24 uur na installatie
Drukvastheid	EN 196, deel 1	na 7 dagen	ca. 20,0 N/mm ²
Buigtrekvastheid	EN 196, deel 1	na 1 dag	ca. 3,0 N/mm ²
Rek bij breuk			ca. 40%
Hardheid			ca. 40° Shore D
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl-S1
Geschikt voor rolstoelen			Ja
Warmte isolatie			0,027 m ² .K/W
Anti-slip eigenschappen	EN 1307:		R10

Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.

Onder voorbehoud van type en druk fouten.

