

Technische gegevens en testresultaten

zenith



Fabricage methode	ISO 2424:	Getuft, 1/10" fris�
Draagdoek	ISO 2424:	Polyamide met glasvezel
Rugafwerking	ISO 2424:	PP weefsel
Poolmateriaal	ISO 2076:	100% polyamide 6,6
Aantal noppen	ISO 1763:	± 220,000
Poolhoogte	ISO 1766:	± 3,5 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 6,5mm.
Gareninzetgewicht	ISO 2424:	± 1.000 gr./m ²
Totaal gewicht	ISO 8543	± 2.400 gr./m ²
Breedte	ISO 3018:	400 cm.
Aantal kleuren		17
Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 33
Comfortwaarde	EN 1307:	LC3
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Ja
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Ja
Permanent antistatisch		Ja
Persoonsoplading	ISO 6356:	< 2 kV
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	± 26 dB
Brandgedrag	ISO13501-01:	Cfl-S1
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,14 m ² .K/W
Vuilwerend finish		Teflon [®]
Lichtechtheid	ISO 105 B02:	5-7
Waterechtheid	ISO 105 E01:	4-5
Wrijftechtheid	ISO 105 X12:	4-5



Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.